



Dal Cin Gildo spa
20049 Concorezzo (MB) - Via I° Maggio, 67 - Italy
tel. +39 039 6049477 - fax +39 039 6886150
www.dalcin.com - info@dalcin.com
rea 499659 - Reg. Imprese MI 00767140155 sede legale: Milano - Piazzale P.ssa Clotilde, 8
cap. soc. € 2.500.000 int. vers. - c.f./p.iva IT 00767140155

MP-E

La mescola esclusiva dedicata al mercato dei grandi imbottiglieri.

MP-E consente di mantenere il rito della stappatura tradizionale ma garantisce l'uniformità e l'economicità di una produzione industriale.

Caratterizzato da una ridotta permeabilità all'ossigeno, MP-E permette l'ottimale conservazione del vino grazie all'elevata memoria elastica ed al corretto equilibrio tra poliolefine ed elastomeri.

I tappi sintetici MP-E sono composti da materiali tali per cui risultano idonei a venire a contatto con alimenti secondo quanto richiesto sia dalla normativa comunitaria (CE) che da quella statunitense (FDA).

Applicazione: *vini fermi*

Tipologie: *MPE 510, MPE 610, MPE700 (differenti pesi e densità)*

Dimensioni e formati bottiglie (indicazioni di massima)

MP-E22 (Ø2 x38 mm)	MP-E42 (Ø22x42 mm)	MP-E23 (Ø23x38 mm)
Bordolese Ø 17,50 Renana Ø 17,50 Bordolese Ø 18,50	Bordolese Ø 17,50 Bordolese Ø 18,50	Bordolese Ø 17,50 Renana Ø 17,50 Bordolese Ø 18,50 Bogognotta Ø 18,50 Reggiana Emiliana Bordolese 1,5 L

Colore standard

ecrù

Stampa: *generica e personalizzata*

Consigli e modalità d'impiego

- Pulire con cura i tasselli compressori da residui di polvere, oli lubrificanti ed altro.*
- Controllare la superficie dei tasselli compressori onde evitare rigature del tappo.*
- Regolare le ganasce di tappatura con chiusura 16 mm (condizioni ottimali).*
- Conservare le bottiglie secondo buona tecnica enologica. Sbalzi di temperatura troppo elevati possono causare inconvenienti.*
- Rispettare i livelli di riempimento indicati dalla vetreria (60-90 mm dal raso bocca a 20°C) e comunque lasciare una camera d'aria (distanza tra il livello di riempimento e la base del tappo) di almeno 20 mm per evitare una parziale ed immediata espulsione.*
- È consigliabile l'utilizzo di tappatrici dotate di "sottovuoto".*
- Stoccare ed utilizzare i tappi ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30°C.*